

Wiking® 8000 m SP

Wiking® 8000 m SP ist eine leistungsfähige Spezialfaser, diese bewirken dass sich die Zugfestigkeit früh in der Härtingsphase entwickelt und bilden ein dreidimensionales Verstärkungssystem.

Das Ergebnis ist eine hoch belastbare, sehr dauerhafte Betonoberfläche mit oder ohne Oberflächenbeschichtungen im Hallenboden- Verkehrswege- u. Betriebsflächenbereich, auch Besenstrichoberflächen sind durchführbar.

Vorteile und Eigenschaften

- Alternative zur Reduktion oder Ersatz der Stahlarmierung
- statische Nachweise auf Anfrage nach EC
- unsere Fasern sind nicht magnetisch
- Alternative zu den Armirungsnetzen für das kontrollieren von Rissbildungen
- Verbessert die Biegefestigkeit
- Verbessert die Schlagfestigkeit

- erhöhte Spaltzugfestigkeit
- Reduziert das Bluten und Schwinden des Betons
- Erhöht den Fugenabstand in Bodenelementen (fugenarm)
- gutes Nachrissverhalten

Generelle Anwendungsgebiete

- Estrichböden
- Aufbetone- Parkdecks usw.
- Betonprodukte
- Hallenböden
- Landwirtschaftsbau
- Betriebs- Verkehrsflächen

Mischanleitung

Bei Produktion von nassen Arbeitsmischungen soll die Faser mit allen anderen Bestandteil in den Betonmischer gegeben werden. Die Fasern verteilen sich in der Betonmischung sehr gut, erhöhen die Steifigkeit des Betons, Einbaukonsistenz mit Fleißmittel ausgleichen. Die Faser gewährleistet eine schnelle und gleichmäßig dreidimensionale Verteilung in der Betonmatrix.

Einmischzeit per Mischervolumen (bei 2,5 m³) ca. 60-90 sec., Vorversuche in der LKW-Beigabe durchführen, bei höchster Umdrehung ca. 8-10 min.

Ein Einbau durch Hand mit Abziehvorrichtungen und Glätter, sowie lasergesteuerte Flächenfertiger können dabei eingesetzt werden .

Lieferprogramm

Wiking® 8000 m SP ist erhältlich in 480 kg Paletten, 24 x 20 kg Karton, Karton 20 x 1 kg Gebinden. Mindestabnahmen nach gemeinsamer Vereinbarung.

Spezifikationen

Wiking® 8000 m SP ist physisch beständig gegenüber allen Chemikalien im Beton, die Struktur und Oberfläche der Faser bewirkt, dass eine maximale Zugstärke effektiv in den Beton übertragen wird. Hierdurch wird die frühe Schwundspannung gleichmäßig im Beton verteilt.

Oberflächenbehandlung

Die Oberfläche der Fasern ist speziell behandelt im Hinblick auf eine hohe Dispergierungs- und Haftungsfähigkeit im Beton. Diese Behandlung reduziert gleichzeitig den Lufteinlass in den Beton auf zirka 1-3,0 %, Luftporenprüfungen der unterschiedlichen Betonrezepturen vor jeder Betonage wird hiermit empfohlen.

Garantie Verweise

Wiking® 8000 m SP erfüllt EN-14.889-2, Faserklasse 1c, Produktionskontrolle nach System 1 und werden in einer nach ISO 9001-2004 zertifizierten Anlage hergestellt. Danish Fibres hat aber keine Kontrolle über den Einbau ihrer Produkte und Verarbeitung, deshalb können Sie keine Verantwortung für die Endprodukte übernehmen.

Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie bitte die spezifischen Sicherheitsdatenblätter oder kontaktieren Sie die Techniker bei Danish Fibres.

Technische Beratung

Die technische Abteilung von Danish Fibres steht Ihnen zur Verfügung und kann Sie über die korrekte Anwendung unserer Produkte beraten.

Spezifikationen – Wiking® 8000 m SP

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Material: | 80 % neue PP, 20% Additive |
| Faserlänge: | 48 mm |
| Dichte: | 1,01 g/cm ³ |
| Design: | gebündelte Faser |
| Durchmesser: | 50 µm |
| Zugfestigkeit: | 618 MPa |
| Widerstand gegen Alkalien: | hoch |
| Wasseraufnahme: | Null |
| Erweichungstemperatur: | ca. 160°C |
| Dosierung: | 1-3 kg p. m ³ Beton |

CE- Konformitätserklärung Nr. 1077- CPR-44304101

Anforderungen der EN 14.889-2, Faserklasse 1 c, Produktionskontrolle nach System 1

Bemessungswerte Ermittlung, ÖVBB RILI FaB 2008 u. EN 1990

Biegebalkenprüfungen nach EN 14.651

Leistungserklärung Anhang III der EU, Nr. Ü 043 091 2018

Rissöffnungsfläche (-88%), Mittl. Rissbreite (0,31mm), Schwindreduktion (-79%) nach DIN EN 206 -1 und DIN 1045-2: 2013, mit nachgewiesener Wirksamkeit

Zugelassen für Lebensmittelkontakt- Anwendungen in der EU, Febuar 2016/BGBl. I S.198

2022.11.04

